

不同全瓷冠边缘适合性的实验研究

钱捷, 盛迅, 丁仲鹃
(昆明医科大学附属口腔医院, 云南昆明 650031)

[摘要] **目的** 比较 IPS e.max press 热压铸全瓷冠、Cercon 计算机辅助设计制作的全瓷冠的边缘适合性。 **方法** 取正畸拔除的上颌双尖牙 1 颗, 制备全瓷冠的牙体模型, 复制 30 个树脂代型, 其中 15 个用于分别制作 IPS e.max press、Cercon 全瓷冠, 对照组钴铬烤瓷冠 ($n=5$), 15 个体视显微镜下观察、评价全冠边缘适合性, 实验数据用进行单因素方差分析。 **结果** 3 组试件完全边缘缝隙的平均值 (66.65 ± 28.07) μm , IPS e.max press 组 (58.03 ± 22.90) μm , Cercon 组 (90.23 ± 24.13) μm , 钴铬烤瓷组 (51.68 ± 23.02) μm , Cercon 组的边缘缝隙最大, 与其它 2 组差异有统计学意义 ($P < 0.01$)。IPS e.max press 组与钴铬烤瓷组完全边缘缝隙比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。 **结论** IPS e.max press 热压铸全瓷冠和 Cercon 全瓷冠的边缘适合性均在临床可接受的范围, IPS e.max press 全瓷冠边缘适合性优于 Cercon 全瓷冠, 与钴铬烤瓷组边缘适合性比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。

[关键词] 边缘适合性; 完全边缘缝隙; 全瓷冠; 热压铸瓷计算机辅助设计制作

[中图分类号] R783.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 2095 - 610X (2013) 07 - 0047 - 03

The Evaluation of Different All-ceramic System in Vitro Marginal Fit

QIAN Jie, SHENG Xun, DING Zhong - juan

(Dept. of Prosthodontics, The Affiliated Stomatology Hospital of Kunming Medical University, Kunming Yunnan 650031, China)

[Abstract] **Objective** To evaluate the marginal fit of two all-ceramic crown systems with the metal-ceramic crown as the control group. **Methods** An extracted maxillofacial premolar was prepared for a full crown and 30 resin casts were subsequently duplicated. All-Ceramic crown ($n=5$) was fabricated on the resin casts using IPS e.max press and Cercon Y-TZP (yttriumcation-doped tetragonal zirconia polycrystals) with the metal ceramic crown as a comparison. The absolute marginal discrepancy (AMD) of the full crown was assessed by stereomicroscopy. The data were analyzed using 1-way ANOVA ($\alpha = 0.05$). **Results** The means of AMD were $58.03 \pm 22.90 \mu\text{m}$ for the IPS e.max press group, $90.23 \pm 24.13 \mu\text{m}$ for the Cercon group and $51.68 \pm 23.02 \mu\text{m}$ for the control group. There was a statistically significant difference between the Cercon group and the other two groups ($P < 0.01$) but no significant difference was found between IPS e.max press group and the control group. **Conclusion** Within the limitation of this in vitro study, the marginal fit of all-ceramic crown systems is acceptable in clinical practices. The marginal fit of IPS e.max press is better than Cercon system ($P < 0.01$), but no significant difference is found statistically between IPS e.max press group and the control group.

[Key words] Marginal fit; Absolute marginal discrepancy; All-ceramic crown; IPS e.max press

随着全瓷材料和加工工艺的不断发展, 全瓷修复越来越多应用于临床^[1]。除了全瓷材料的强度和美学性外, 边缘适合性是保证全瓷修复体长期成功和牙周健康的关键。缺乏良好的边缘适合性会因

[基金项目] 云南省教育厅科研基金资助项目 (08Y0230)

[作者简介] 钱捷 (1970~), 女, 云南昆明市人, 医学硕士, 主治医师, 主要从事口腔修复临床工作。

[通讯作者] 盛迅. E-mail:shx0223@163.com

食物和细菌的堆积, 粘结剂的溶解而导致基牙的龋坏、牙周疾病, 修复体的强度也会受到影响。因此, 探讨瓷全冠边缘适合性的影响因素有重要的临床意义^[2-4]。

研究表明边缘适合性受多种因素影响, 除牙体预备、边缘设计形式及粘结等, 不同材料全瓷冠的制作精度也是影响全瓷冠边缘适合性的因素之一, 因其陶瓷成分、制作工艺不同, 对边缘适合性研究的结果也各异^[4-6]。Adriana 等用 180 个代型分组比较了三种不同全瓷系统内冠的边缘适合性: 热压铸 IPS Empress II、粉浆涂塑 InCeram、机械加工的氧化铝基底冠, 同时比较了边缘预备形态、间隙涂层的厚度、粘结剂的种类, 结果制作工艺是对垂直边缘缝隙唯一有统计意义的影响因素^[6]。Baig 等比较不同边缘预备外形下制作的 IPS Empress II、Cercon 和贵金属全冠的边缘缝隙, 结果不同材料的制作工艺之间垂直边缘缝隙有显著差异, 不同边缘预备外形对水平边缘缝隙有显著影响^[7]。

本文旨在通过对 IPS e.max press 热压铸瓷全瓷冠、计算机辅助设计和制作的 Cercon 全瓷冠、对照组钴铬金属烤瓷冠边缘适合性的实验研究, 为临床上全瓷修复的成功应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料与设备

IPS e.max Press 铸瓷系统配套材料和设备 (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)、Cercon CAD/CAM 机 (Dentsply Intl, York, Pa), Y-TZP 瓷块 (氧化钇稳定四方相氧化锆), 硅橡胶印模材 (3M 公司)、数码相机 (Olympus SDF PLAPO 1XPF)、显微镜 (Olympus U-TV0.63XC)、计算机 (Windows XP 操作系统、CellSens Standard 软件)。

1.2 方法

1.2.1 牙体制备 取正畸患者拔除的上颌双尖牙 1 颗, 要求牙体形态完好, 无畸形, 75% 酒精消毒备用。按照全瓷冠的要求进行牙体预备: 牙合面深度指示沟 1.5 min, 轴面指示沟深度 1.0 min, 颈部预备成 1.0 mm 宽的连续光滑的浅凹形肩台, 预备体各轴面点线角圆钝、连续、光滑, 最后用抛光车针精修完成。

1.2.2 试件的制备 复制 30 个预备牙体树脂模型, 其中 15 个用于分别制作 IPS e.max press、Cercon 全瓷冠, 钴铬烤瓷冠 ($n = 5$), 每一种类全冠分别由同一名熟练技师完成。另 15 个树脂代型用于边缘适合性的检测。

2 冠边缘适合性的测定: 每一个制作的全冠就位于一个树脂代型, 为避免粘结剂影响边缘观测, 试件仅咬合面用粘结剂粘结。观测试件按颊、舌、近中、远中位置不同制作硅橡胶基座。测量指标—完全边缘缝隙 (absolute marginal discrepancy, AMD) 指全冠边缘到各轴面边缘预备完成线的距离。每一试件观测整个边缘完成线一周, 随机选取 20 个点测量。试件放大 8 倍观测并拍照, 图片放大 5 倍计算机数字图形分析软件测量。实验数据用 SPSS 统计软件进行单因素方差分析。

2 结果

3 组试件完全边缘缝隙 AMD 的平均值 (66.65 ± 28.07) μm , IPS e.max press 组 (58.03 ± 22.90) μm , Cercon 组 (90.23 ± 24.13) μm , 钴铬烤瓷组 (51.68 ± 23.02) μm , Cercon 组的 AMD 最大, 与其它两组有显著差异 ($P < 0.01$)。IPS e.max press 组与钴铬烤瓷组 AMD 无显著性差异。3 组全冠 AMD 的比较结果见表 1。

表 1 3 组全冠完全边缘缝隙 AMD 值的比较 (μm , $n = 5$)

Tab. 1 Comparisons of AMD means among the three groups (μm , $n = 5$)

分 组	$\bar{x} \pm s$	极小值	极大值
Cercon 组	90.23 ± 24.13	38.05	128.21
IPS e.max 组	58.03 ± 22.90	12.80	85.08
对照组	51.68 ± 23.02	10.55	86.91
总数	66.65 ± 28.70	10.55	128.21

3 讨论

边缘适合性表示修复体边缘与牙体接触的密合

程度或二者间隙的大小, 然而, 全冠边缘的适合性至今没有一个统一的明确的定义。文献中有常出现不同的术语描述边缘适合性, 不同的方法用于适合

性的研究. Holmes 等将边缘适合性分为边缘缝隙、水平边缘缝隙、垂直边缘缝隙、完全边缘缝隙等^[8]. McLean 等认为边缘缝隙在 120 μm 以内都在临床可接受的范围^[9].

本实验采用体视显微镜直接测量,同时结合数字成像分析软件评价全瓷冠完全边缘缝隙,完全边缘缝隙综合了水平和垂直两个方向的边缘缝隙.此法因操作简便,不破坏铸件和代型,可连续观测修复体制作过程中适合性的变化.测量时,按照观测的不同位置制作硅橡胶基座,以便几组测量的位置可重复,结果有可比性.

本实验对每一试件整个边缘完成线一周进行观测,然后随机选取 10 个点拍照、测量,能尽可能利用每一个试件提供的信息,较好的反应整个边缘缝隙的平均值.目前全冠适合性研究没有确定的测量部位和点数,有的仅测量几个点,有的需测量 20~50 个点.需测量的最少点数由间隙的变化和所要求达到的精度决定. Groten 等认为测 50 个点左右是比较适合的,仅测量几个点的试验结果抽样误差较大,不能较好地反映整个冠的平均边缘缝隙.对于测量位点的分布,认为随机选取测量点可能较均匀间隙选点有误差,但二者的试验结果无显著差异^[10].

本实验中 IPS e.max press 组、Cercon 组 AMD 值分别为 $(58.03 \pm 22.90) \mu\text{m}$ 、 $(90.23 \pm 24.13) \mu\text{m}$, 对照钴铬烤瓷组 AMD 值 $(51.68 \pm 23.02) \mu\text{m}$, 3 组完全边缘缝隙均在临床接受的范围内. Baig 等用 30 例树脂前磨牙比较 Cercon 全瓷冠、IPS Empress II 全瓷冠的垂直边缘缝隙分别 $(66.4 \pm 42.2) \mu\text{m}$ 、 $(36.6 \pm 32.1) \mu\text{m}$ ^[6]. Yeo 等用上颌中切牙复制 120 个树脂代型比较不同制作的全瓷冠的边缘适合性, Celay In-Ceram 氧化铝全瓷冠边缘缝隙 $(83 \pm 33) \mu\text{m}$ 、传统玻璃渗透氧化铝全瓷冠边缘缝隙 $(112 \pm 55) \mu\text{m}$ 、IPS Empress 2 全瓷冠边缘缝隙 $(46 \pm 16) \mu\text{m}$ ^[11], 各组间均有显著差异.由于研究方法、测量指标的不同,不同实验的结果有差异,但我们不难看出,以上研究表明 IPS e.max press 组的边缘适合性优于 Cercon 组,与本实验的结论一致.尽管 Cercon 全瓷冠采用的光学印模,比传统印模减小了操作中的误差,但内冠制作中收缩要明显于 IPS e.max press 全系统的内冠,IPS e.max press 全瓷冠的制作工艺更为简洁,显示了精准的就位性、更佳的边缘适合性^[6,11].

在本实验中 3 组试件 AMD 均值的标准差分别为 22.90~23.02 μm , 提示实验组和对照组的边缘适合性的不均一,在体视镜下也观察到 3 组全瓷冠边

缘有连续性不完整的区域,在 IPS e.max press 和 Cercon 全瓷冠制作中边缘有微瓷裂.以后研究中,有待对全瓷系统制作过程中的边缘适合性进行连续的观察、比较.

随着新的全瓷系统的不断研发,为修复体选择最适合的修复材料需要考虑以下的因素:美观、牙体预备技术的敏感度、制作工艺、边缘密合性、强度和生物相容性.通过对不同全瓷系统材料及制作技术特性的研究,有利于在临床治疗及技工室操作中规范操作,获得最佳的边缘适合性,保障全瓷修复的长期成功和到修复牙体牙周的健康.

[参考文献]

- [1] 赵敏. 口腔修复学[M]. 第7版. 北京:人民卫生出版社,2012:93-99.
- [2] KOSYFAKI P, DELPILARPINILLA MARTIN M, STUB J R. Relationship between crowns and the periodontium: a literature update [J]. Quintessence Int, 2010, 41 (2): 109-126.
- [3] SAILER I, FEHER A, FILSER F, et al. Five-year clinical results of zirconia frameworks for posterior fixed partial dentures[J]. Int J Prosthodont, 2007, 20(4): 383-388.
- [4] SORENSEN J A. A standardized method for determination of crown margin fidelity [J]. J PROSTHET DENT, 1990, 64:18-24.
- [5] CHO S H, NAGY W W, GOODMAN J T, et al. The effect of multiple firings on the marginal integrity of pressable ceramic single crowns[J]. J Prosthet Dent, 2012, 107(1): 17-23.
- [6] ADRIANA FERREIRA QUINTAS, FABIANO OLIVEIRA, MARCO ANTONIO BOTTINO. Vertical marginal discrepancy of ceramic copings with different ceramic materials, finish lines, and luting agents: An in vitro evaluation[J]. J Prosthet Dent, 2004, 92:250-257.
- [7] BAIG M R, TAN K B, NICHOLLS J I. Evaluation of the marginal fit of a zirconia ceramic computer-aided machined (CAM) crown system[J]. J Prosthet Dent, 2010, 104(4): 216-227.
- [8] HOLMES J R, BAYNE S C, HOLLAND G A, et al. Considerations in measurement of marginal fit [J]. J Prosthet Dent, 1989, 62:405-408.
- [9] MCLEAN J W, VON FRAUNHOFER J A. The estimation of cement film thickness by an in vivo technique [J]. Br Dent J, 1971, 131:107-111.
- [10] GROTEN M, AXMANN D, PROBSTER L, et al. Determination of the minimum number of marginal gap measurements required for practical in vitro testing[J]. J Prosthet Dent, 2000, 83:40-49.
- [11] YEO I S, YANG J H, LEE J B. In vitro marginal fit of three all-ceramic crown systems[J]. J Prosthet Dent, 2003, 90: 4 594-4 564.

(2013-04-13 收稿)